

# COLONIA™

Colonia 是豪华的乙烯基瓷砖的集合，复制了自然之美木材，石材，板岩，混凝土和大理石。理想的款式，适用范围广在家居室内装饰方面，Colonia 豪华乙烯基瓷砖系列非常适合住宅使用。



	<b>Gauge 厚度</b>	EN 428/EN ISO 24346	2.0mm
	<b>Wear Layer 磨损层</b>	EN 428/EN ISO 24340	0.2mm
	<b>Plank Size 板条尺寸</b>	EN 427/EN ISO 24342	36 @ 101.6 x 914.4mm = 3.34m <sup>2</sup> 24 @ 152.4 x 914.4mm = 3.34m <sup>2</sup> 18 @ 152.4 x 1219.2mm = 3.34m <sup>2</sup> 15 @ 184.2 x 1219.2mm = 3.37m <sup>2</sup>
	<b>Tile Size 块材尺寸</b>	EN 427/EN ISO 24342	36 @ 304.8 x 304.8mm = 3.34m <sup>2</sup> 18 @ 304.8 x 609.6mm = 3.34m <sup>2</sup> 16 @ 457.2 x 457.2mm = 3.34m <sup>2</sup>
	<b>Total Weight 总重量</b>	EN 430/EN ISO 23997	3680g/m <sup>2</sup>
	<b>General Performance 一般性能</b>	EN 649 EN ISO 10582	Conforms 符合 Conforms 符合
	<b>Use Area 使用区域</b>	EN 685/EN ISO 10582	
	<b>Behaviour to fire 防火性能</b>	EN 13501-1	Bfl-S1
	<b>Resistance to Chemicals 耐化学性</b>	EN 423/EN ISO 26987	取决于浓度和时间曝光。如果影响增加油，油脂，酸，碱等腐蚀性化学品，请与我们联系。
	<b>Abrasion Resistance 耐磨等级</b>	EN 649 EN ISO 10582	Group T/Type 1 T组/类型1
	<b>Slip resistance** 防滑等级**</b>	EN 13893 DIN 51130 AS 4586	Class DS (dry condition) R10 R10 对于具有可持续抗湿滑性的安全地板，请参考Expona Control或Polysafe系列
	<b>Indentation Residual 残余压痕</b>	EN 433/EN ISO 24343-1	≤0.05mm
	<b>Dimensional stability 尺寸稳定性</b>	EN 434/EN ISO 23999	≤0.1% max
	<b>Thermal Conductivity 导热系数</b>	ISO 8302	Suitable for underfloor heating. Max 27°C. 适用于地板采暖。最高27°C。
	<b>Light Fastness 耐光性</b>	ISO 105-B02	(Method 3) ≥6 ; (方法3) ≥6
	<b>Castor Chair (continuous use) 脚轮椅 (连续使用)</b>	EN 425/ISO 4918	适用
	<b>VOC Emissions 挥发性有机化合物排放</b>	Indoor Air Comfort GOLD AgBB VOC test FloorScore Finnish M1 Classification	Eurofins certified product Very low emissions Certified product Pass
	<b>Responsible Sourcing 负责任的采购</b>	BES 6001	Very Good 优良

环保地板 - Polyflor Colonia PUR达到BRE全球A等级 (ENP 429)。EN 15804通用环境产品声明 (EPD) 要求可以办到。它是100%可回收的，平均包含40%的回收材料。可通过Recofloor方案回收。请访问[www.polyflor.com/sustainability](http://www.polyflor.com/sustainability)。

PUR - Polyflor Colonia PUR具有高品质的交联聚氨酯增强材料，经过紫外线固化，可提供低成本，免抛光的维护方案在地板的使用寿命中。

有关处理和安装，粘合剂，量身定制的维护，应用，耐化学性和产品保修的信息和建议，请致电+44 (0) 161 767 1912咨询Polyflor客户技术服务，或发送电子邮件至 [tech@polyflor.com](mailto:tech@polyflor.com)。

\*有关具有可持续抗湿滑性的安全地板，请参阅Polysafe系列。

显示的数据在打印时是正确的。有关最新信息，请访问我们的网站[polyflor.com](http://polyflor.com)。装饰和阴影可能与所示样品略有不同。

