

EXPONA® FLOW

Expona Flow系列展示精美的木板实用且耐用的多孔
板材格式的复杂抽象效果。该系列有50种色调吸引选
择，专为重型商业设施，包括教育，医疗保健，办公
室，休闲和零售部门。




	Gauge 厚度	EN 428/EN ISO 24346	2.0mm
	Wear Layer 耐磨层	EN 429/EN ISO 24340	0.70mm
	Roll Size 卷规大小	EN 427/EN ISO 24342	2m x 20m = 40m ²
	Total Weight 总重量	EN 430/EN ISO 23997	2700g/m ²
	General Performance 一般性能	EN 649 EN ISO 10582	Conforms 符合 Conforms 符合
	Use Area 使用区域	EN 685/EN ISO 10874	
	Resistance to Chemicals 耐化学性	EN 423 (ASTM F 1303)	Excellent chemical resistance 优异的耐化学性
	Reaction to Fire 防火等级	EN 13501-1	Class Bfl-S1; Bfl-S1级
	Abrasion Resistance 耐磨等级	EN 649 EN ISO 10582	Group T; T组 Type 1; 类型1
	Slip Resistance 防滑等级	EN 13893 DIN 51130 AS 4586 For safety flooring with sustainable wet slip resistance, refer to Expona Control or the Polysafe ranges. 对于具有可持续抗湿滑性的安全地板，请参阅Expona Control或Polysafe系列。	Class DS (dry condition) R10 R10
	Indentation Residual 残余压痕	EN 433/ISO 24343-1	≤0.10mm
	Dimensional Stability 尺寸稳定性	EN 434/ISO 23999	≤0.40%
	Flexibility 弹性	EN 435/ISO 24344	(Method A) Pass 20mm ø
	Thermal Conductivity 导热系数	-	Suitable for underfloor heating. Max 27°C.; 适用于地板采暖。最高27°C。
	Light Fastness 耐光性	ISO 105-B02	(Method 3) ≥6
	Castor Chair (continuous use) 脚轮椅 (连续使用)	EN 425/ISO 4918	Suitable
	Electrical behaviour (body voltage) 电性 (本体电压)	EN 1815	≤2kV Classified as 'antistatic'; ≤2kV归类为“抗静电”
	VOC Emissions 挥发性有机化合物排放	Indoor Air Comfort GOLD AgBB VOC test FloorScore Swedish B.P.D. (FLEC test) GBCA/NZGBC Green Star IEQ-VOC	Eurofins certified product Very low emissions Certified product Best Class Compliant

环保型地板 - Polyflor Expona Flow PUR在诸如以下的主要使用领域达到BRE全球环境A+等级 (证书编号ENP 415) 教育和医疗保健。可以根据要求提供通用的EN 15804环境产品声明 (EPD)。它是100%可回收的。可通过Recofloor方案回收。
请访问www.polyflor.com/sustainability。

PUR - Polyflor Expona Flow PUR具有高质量的交联聚氨酯增强材料，经过紫外线固化，可提供低成本，免抛光的维护地板的使用寿命制度。

卫生 - 所有Polyflor商业板材乙烯基产品系列都提供了连续，不渗透和卫生的地板解决方案，可以放心地对其进行清洁。根据建议的维护程序和批准的维护产品。实施有效的清洁制度是对感染最重要的防御。

有关处理和安装，粘合剂，维护，应用，耐化学性和产品保修的信息，请咨询Polyflor客户技术服务部+44 (0) 161 767 1912，或发送电子邮件至tech@polyflor.com。显示的数据在打印时是正确的。有关最新信息，请访问我们的网站polyflor.com。装饰和阴影可能与所示样品略有不同。



UK Sales Direct: +44 (0)161 767 1122 | Export Sales Direct: +44 (0)161 767 1913
Sample Requests: +44 (0)161 767 2551 | email: info@polyflor.com | www.polyflor.com



June 2018