



造型美观的、高性能的、耐用的同质透芯地板和地板砖覆盖物采用聚氨酯表面处理，这就为简单、持续的维护奠定了基础。XL PU采用双色调大理石装饰，色彩丰富且明快。

XL PU 具有卓越的耐用性和耐磨性，并且有多种厚度可供选择；推荐用于公共、机构和商业建筑，以及医院、学校、实验室和办公室。



PRODUCT SPECIFICATION 产品规格



- 地板型号为保丽 XL PU，由英国曼彻斯特保丽有限公司制造。
- 地板为1.5 mm和2.0 mm的柔性PVC地板。
- 结构上为同质单层。



- 地板材料完全符合EN 649/EN ISO 10581的要求。
- 对于厚度为2.0mm的地板，依据 EN 649，其分类必须至少为如EN 685/EN ISO 10874中所规定的23/34/43，即：频繁使用的住宅区；大量使用的商业区；和大量使用的轻工业区。对于厚度为1.5mm的地板，其分类必须至少为如EN 685中所规定的23/32/41。
- 关于火焰传播，地板根据EN 13501-1进行全面测试，并应认证为Bfl-S1级。
- 地板根据ASTM E648进行全面测试，并应通过1级认证，以使其适用于机构、商业和公共建筑。
- 产品必须经过耐磨性的全面测试，并应符合EN 660-2中Frick Taber测试要求，且满足如EN 649中所规定的M类要求。
- 关于EN 13893的防滑性，地板应归类为DS，以使其适用于绝大多数为干燥，但偶尔存在泄露的区域。
- 关于EN ISO 10581，产品应为II型。
- 当按照EN 1815进行测试时，该产品积累的静电荷不会超过2kV，并被归类为“抗静电”。对于需要消散静电荷的专业应用，请参阅保丽 ESD产品系列。
- 地板宽度必须为2.0m，以尽量减少接缝数量。
- 在耐光性方面，地板根据ISO 105-B02方法3进行全面测试，且测试值应≥6。



- 地板在教育、医疗等主要使用领域的绿色规范指南中获得BRE全球环境 A+评级（ENP 472）。
- 同时，它也符合通用 EN 15804环境产品声明（EPD）要求。
- 制造商应提供设备设施，以通过Recofloor方案来回收利用聚乙烯地板材料。
- 依据主要的VOC排放国际标准对地板进行测试，地板应符合低VOC排放的要求。
- 对于责任源，产品通过了BES 6001认证，并获得优异的评级。



- 地板覆盖物制造商必须持有有效的质量体系证书，证明符合BS EN ISO 9001。
- 地板覆盖物制造商必须持有有效的环境体系证书，证明符合ISO 14001。



- 必须进行透湿测试，以确保底层地板能够干燥到与乙烯地板应用相一致的水平。依据BS 8203，使用湿度计进行测试。一旦达到平衡，结果不应超过75%RH。
- 必须使用经保丽认可的粘合剂，以确保产品的完全兼容性。
- 正如保丽所述，产品必须完全适应其安装环境。
- 必须按照BS 8203和保丽的说明进行安装。
- 所有接缝都必须焊接，以形成卫生的、连续地板。
- 适用于地板下加热至27°C。有关详细信息，请参阅保丽技术资料。



- 保丽的同质透芯PUR和分层复合PUR，以及Polysafe的安全地板系列适用于最常用的ALCO基手凝胶。一些ALCO基手凝胶含有高浓度的乙醇；关于其与XL PU的兼容性，请联系保丽客户技术服务。有关搬运和安装、粘合剂、维护、应用、耐化学性和产品保修的信息，请致电+44 (0)161 767 1912、或通过电子邮箱tech@polyflor.com咨询保丽客户技术服务部。
- 发布之日，所提供的数据均是正确的。但是，保丽有限公司保留做出不会对性能或质量产生不利影响的变更的权利。



100% RECYCLABLE
25% RECYCLED MATERIAL

