

CAMARO™

Camaro系列具有各种不同的木材和石材纹理设计用于复制原始材料。这些都是装饰性的实用，具有耐用性，降低噪音，安装和拆卸能力轻松维护。Camaro的常用区域主要包括住宅或商业区。



	Gauge 厚度	EN 428/EN ISO 24346	2.0mm
	Wear Layer 耐磨层	EN 429/EN ISO 24340	0.3mm
	Plank Size 板材尺寸	EN 427/EN ISO 24342	192 @ 76.2 x 228.6mm = 3.34m ² 36 @ 101.6 x 914.4mm = 3.34m ² 24 @ 152.4 x 914.4mm = 3.34m ² 18 @ 152.4 x 1219.2mm = 3.34m ² 15 @ 184.2 x 1219.2mm = 3.37m ² 12 x 3 @ 76.2 / 101.6 / 152.4 x 914.4mm = 3.62m ² 14 @ 203.2 x 1219.2mm = 3.46m ²
	Total Weight 总重量	EN 430/EN ISO 23997	3600g/m ²
	General Performance 一般性能	EN 649 EN ISO 10582	Conforms 符合 Conforms 符合
	Use Area 使用区域	EN 685/EN ISO 10874	
	Reaction to Fire 防火等级	EN 13501-1	Class Bfl-S1; Bfl-S1级
	Abrasion Resistance 耐磨等级	EN 649 EN ISO 10582	Group T; T组 Type 1; 类型1
	Slip Resistance 防滑等级	EN 13893 DIN 51130 AS/NZS 4586 For safety flooring with sustainable wet slip resistance, refer to Expona Control or the Polysafe ranges. 对于具有可持续抗湿滑性的安全地板，请参阅Expona Control或Polysafe系列。	Class DS (dry condition) R10 R10
	Indentation Residual 残余压痕	EN 433/EN ISO 24343-1	≤0.05mm
	Dimensional Stability 尺寸稳定性	EN 434/EN ISO 23999	≤0.1% max
	Thermal Conductivity 导热系数	ISO 8302	Suitable for underfloor heating. Max 27°C.; 适用于地板采暖。最高27°C。
	Light Fastness 耐光性	ISO 105-B02	(Method 3) ≥6
	Castor Chair (continuous use) 脚轮椅 (连续使用)	EN 425/ISO 4918	Suitable; 适用
	Electrical behaviour (body voltage) 电性 (本体电压)	EN 1815	≤2kV Classified as 'antistatic'; ≤2kV归类为“抗静电”
	VOC Emissions 挥发性有机化合物排放	Indoor Air Comfort GOLD Ag88 VOC test FloorScore	Eurofins certified product Very low emissions Certified product
	Responsible Sourcing 负责任的采购	BES 6001 SA 8000	Very Good Approved factory

环保地板 - Polyflor Camaro PUR达到BRE全球A+等级 (ENP 429)。EN 15804通用环境产品声明 (EPD) 要求可以办到。它是100%可回收的，平均包含40%的回收材料。可通过Recofloor方案回收。请访问www.polyflor.com/sustainability。

PUR - Polyflor Camaro PUR具有高品质的交联聚氨酯增强材料，经过紫外线固化，可提供低成本，免抛光的维护方案在地板的使用寿命中。

有关处理和安装，粘合剂，维护，应用，耐化学性和产品保修的信息，请咨询Polyflor客户技术服务部+44 (0) 161 767 1912，或发送电子邮件至tech@polyflor.com。显示的数据在打印时是正确的。有关最新信息，请访问我们的网站polyflor.com。装饰和阴影可能与所示样品略有不同。

