

EXPONA® SIMPLAY

Expona SimPlay系列散装乙烯基瓷砖和木板提供正宗的无胶产品中呈现的美丽天然材料的复制品设计以减少安装时间。由于Expona SimPlay可以安装在许多地方现有地板类型的类型不同，底层地板的装修效果显著减少了它，使其成为许多重型商业应用的实际选择包括办公室和零售业，并且由于它们很松散，所以每个木板或瓷砖都可以在其他地方安装，提起并重新安装，而不会留下任何残留物。



	Gauge 厚度	EN 428/EN ISO 24346	5mm
	Wear Layer 耐磨层	EN 429/EN ISO 24340	0.7mm
	Plank Size 板材尺寸	EN 427/EN ISO 24342	10 @ 177.8 x 1219.2mm = 2.17m ² 8 @ 185 x 1505mm = 2.23m ²
	Tile Size 块材尺寸	EN 427/EN ISO 24342	10 @ 177.8 x 1219.2mm = 2.17m ² 10 @ 304.8 x 609.6mm = 1.86m ² 6 @ 600 x 600mm = 2.16m ² 4 @ 914.4 x 914.4mm = 3.34m ²
	Total Weight 总重量	EN 430/EN ISO 23997	8000g/m ²
	General Performance 一般性能	EN 649 EN ISO 10582	Conforms 符合 Conforms 符合
	Use Area 使用区域	EN 685/EN ISO 10874	
	Reaction to Fire 防火等级	EN 13501-1	Class Bfl-S1; Bfl-S1级
	Abrasion Resistance 耐磨等级	EN 660-2 EN ISO 10582	Group T; T组 Type 1; 类型1
	Slip Resistance 防滑等级	EN 13893 DIN 51130 AS/NZS 4586 For safety flooring with sustainable wet slip resistance, refer to Expona Control or the Polysafe ranges. 对于具有可持续抗湿滑性的安全地板，请参阅Expona Control或Polysafe系列。	Class DS (dry condition) R10 R10
	Indentation Residual 残余压痕	EN 433/EN ISO 24343-1	≤0.05mm
	Dimensional Stability 尺寸稳定性	EN 434/EN ISO 23999	≤0.1% max
	Thermal Conductivity 导热系数	ISO 1264-2	Suitable for underfloor heating. Max 27°C.; 适用于地板采暖。最高27°C。
	Light Fastness 耐光性	ISO 105-B02	(Method 3) ≥6
	Castor Chair (continuous use) 脚轮椅 (连续使用)	EN 425/ISO 4918	Suitable; 适用
	Electrical behaviour (body voltage) 电性 (本体电压)	EN 1815	≤2kV Classified as 'antistatic'; ≤2kV归类为“抗静电”
	VOC Emissions 挥发性有机化合物排放	Indoor Air Comfort GOLD AgBB VOC test FloorScore	Eurofins certified product Very low emissions Certified product

环保地板 - Polyflor Expona Simplay PUR取得BRE通用全球环境A+评级。特定的EN 15804环境可根据要求提供产品声明 (EPD)。Expona Simplay PUR是100%可回收的，平均包含20%的回收材料。可通过Recofloor回收方案。请访问www.polyflor.com/sustainability。

PUR-Expona Simplay PUR具有高品质的交联聚氨酯增强材料，经过紫外线固化，可提供低成本，免抛光的维护方案在地板的使用寿命中。

有关处理和安装，粘合剂，维护，应用，耐化学性和产品保修的信息，请咨询Polyflor客户技术服务部+44 (0)161 767 1912，或发送电子邮件至tech@polyflor.com。显示的数据在打印时是正确的。有关最新信息，请访问我们的网站polyflor.com。装饰和阴影可能与所示样品略有不同。

