

Polysafe Verona PUR

Polysafe Verona PUR-PURE COLORS系列采用当代装饰，其色调经过优化，符合“痴呆症患者友好”设计方案的规格要求。

非常适合在可能发生污染物溢出的区域使用，因此防滑是一个重要的考虑因素。典型区域包括流通区和走廊、用餐区和咖啡馆、教室、医院病室、诊所、洗衣房和浴室、疗养院、盥洗室、厕所、酒吧备餐间、食物准备区、厨房、食堂和机构应用。



	Gauge 厚度	EN 428/ISO 24346	2.0mm
	Roll Size 卷规大小	EN 426/ISO 24341	2m x 20m = 40m ²
	Total Weight 总重量	EN 430/ISO 23997	2600g/m ²
	General Performance 一般性能	EN 13845 ASTM F1303	Conforms 符合 Conforms 符合
	Use Area 使用区域	EN 685/ISO 10874	
	Resistance to Chemicals 耐化学性	EN 423	Good chemical resistance; 良好的耐化学性
	Reaction to Fire 防火性	EN 13501-1 ASTM E648 Aus NCC Spec C1.10-3	Class Bfl-S1 Class 1 Complies
	Abrasion Resistance 耐磨等级	EN 13845 EN 649	50,000 cycles Group T
	Enhanced Slip Resistance 增强的防滑等级	EN 13845 AS 4586 Appendix A AS 4586 Appendix D DIN 51130 RRL Pendulum Test 钟摆试验 Surface Roughness 表面粗糙度	ESf P4 R11 R11 ≥45 (wet test - 4S Rubber/Slider 96) Rz ≥20µm
The wet slip resistance across all Polysafe products is sustainable throughout the guaranteed life of the product, with strict adherence to HSE Guidelines. For further clarification regarding slip resistance, consult Polyflor.			
所有聚苯乙烯产品的抗湿滑性在产品的整个保证寿命内都是可持续的，严格遵守健康、安全和环境准则。有关防滑性的进一步说明，请咨询保丽。			
	Electrical behaviour 电气性能 (body voltage电压)	EN 1815	≤2kV Classified as 'antistatic' 分类为抗静电
	VOC Emissions VOC排放	AgBB VOC test GBCA/NZGBC Green Star IEQ-VOC Floorscore Finnish MI Classification 芬兰MI分类	Pass 通过 Compliant 符合 Certified 认证的 Certified 认证的
	Responsible Sourcing 负责任的采购	BES 6001	Excellent 优秀的
Agrément Assurance 许可证保证 - Polysafe Verona PUR已由英国许可证委员会独立评估，产品性能在推荐使用区域内可得到至少10年的保证。在此期间，在确保进行适当保养的前提下，外观、颜色和防滑性能将保持不变。			
Environmentally Preferable Flooring 环保型地板 - 维罗纳聚氨酯在教育及医疗保健等使用领域的绿色技术规范指南中达到BRE全球A+证书等级(ENP 472)，并通过绿色标签生命周期评价等级认证，认证等级为绿色等级A - 银 +通用EN 15804			
Polysafe PUR - Polysafe Verona PUR 具有高质量的交联聚氨酯增强材料，经紫外线固化，可提供卓越的清洁效果，节省生命周期维护费用，保持最佳外观。与所有 Polysafe 产品一样，Polysafe Verona PUR不应该使用抛光剂。			
	Hygiene - 卫生 - 保丽所有市售乙烯基板系列提供连续、不透水和卫生的地板解决方案，它们可根据推荐的维护程序和认可的维护产品地进行清洁。实施有效的清洁是防止感染的最重要措施。		
	Polysafe安全地板系列具有良好的耐酸碱和耐碱性能，可与最常用的alco型洗手液相容，并适合定期接受蒸汽清洗。如有要求，可提供耐化学性图表。有关搬运和安装、粘合剂、维护、应用、耐化学性和产品保修的信息，请致电+44 (0)161 767 1912、或通过电子邮箱tech@polyflor.com咨询保丽客户技术服务部。与所有 Polysafe产品一样，Polysafe Verona PUR不应该使用抛光剂。打印时，所提供的数据均是正确的。有关最新信息，请访问我们的网站polyflor.com。装饰和色度可能与所示样品略有不同。		



Polyflor UK Sales Direct: +44 (0)161 767 1122 • Export Sales Direct: +44 (0)161 767 1913
Sample Requests: +44 (0)161 767 2551 • email: info@polyflor.com • www.polyflor.com

Polyflor Australia Tel: 1800 777 425 • email: sales@polyflor.com.au • www.polyflor.com.au
Polyflor New Zealand Tel: 0800 765 935 • email: sales@polyflor.co.nz • www.polyflor.co.nz

