

# Polysafe™ Verona PUR

Polysafe Verona PUR - Original非常适合在可能发生污染物溢出的区域使用，因此防滑倒是一个重要的考虑因素。

典型区域包括流通区和走廊、用餐区和咖啡馆、教室、医院病室、诊所、洗衣房和闸室、疗养院、盥洗室、厕所、酒吧备餐间、食物准备区、厨房、食堂和机构应用。



## PRODUCT SPECIFICATION

- 
  - 地板应为英国曼彻斯特的Polybor Ltd.生产的Polysafe Verona PUR。
  - 地板应为厚度为2.0mm的柔性PVC地板，并包含彩色石英和天然再生骨料，以增强防滑性抵抗力。
  - 地板应采用优质的交联聚氨酯增强材料，以提供卓越的清洁益处，节省生命周期维护和最佳的外观保持力。
  - 在一次操作中，应通过将液态PVC散布到随机的玻璃纤维载体地板上制造地板。玻璃纤维载体板应为完全封装在PVC中。
- 
  - 地板材料应完全符合欧洲安全地板规范-EN 13845。
  - 关于火焰蔓延，地板应根据EN 13501-1认证为Bfl-S1级。地板应通过ASTM E648的全面测试一个独立的测试机构，并具有1级评级，使其适用于机构，商业和公共建筑。
  - 地板必须由独立的测试机构对RRL摆锤测试（4S橡胶/滑块96）进行全面测试，并且典型结果≥36湿润，其表面粗糙度Rz≥20μm，使其适用于需要增强防滑性的区域。
  - 该产品必须经过EN 84525的全面测试，并通过了50,000次循环测试，并且还符合EN 660-2磨损组T的要求。
  - 地板按照Polyflor的说明铺设时，应具有有效的Agrément证书，并带有拱形踢脚板和焊接接头。
  - 本产品不会累积2kV以上的静电荷，并且按照EN 1815进行测试时被归类为“抗静电”。消散静电荷是必需的，请参见Polyflor ESD产品范围。
  - 地板必须有2.0米的宽度，以最大程度减少接缝数量。
  - 地板必须适合EN ISO 10874 (EN 685) 定义的使用区域分类23/34/43。
  - 就耐光性而言，地板应按照ISO 105-B02方法3进行全面测试，并获得≥6。
- 
  - 地板将在主要用途领域（例如教育和建筑）达到《绿色规范指南》中的BRE全球环境A+等级ENP 472。卫生保健。请参见www.greenbooklive.com上的BRE全球评级
  - 可根据要求提供通用的EN 15804环境产品声明（EPD）。
  - 制造商应提供设施，以通过Recofloor计划回收和回收废弃的乙烯基地板材料。
  - 地板应经过测试，并通过有关低VOC排放的关键独立国际标准。
  - 该产品将通过BES 6001负责任采购的认证，并获得优秀评级。
- 
  - 地面覆盖层的制造商必须持有有效的质量体系证书，证明其符合BS EN ISO 9001。
  - 地面覆盖层的制造商必须持有有效的环境证书，证明其符合ISO 14001。
- 
  - 必须进行水分测试，以确保底层地板干燥至与乙烯基地板的使用相一致的水平。测试应该按照BS 8203中的说明使用湿度计进行。一旦达到平衡，结果不应超过75%RH。
  - 所用的粘合剂必须经过Polyflor认可，以确保完全的产品兼容性。
  - 产品必须按照Polyflor概述的条件完全适应要安装的环境。
  - 必须按照BS 8203和Polyflor的说明进行安装。
  - 必须焊接所有接头以产生卫生，连续的地板。
  - 适用于地板温度高达27°C的情况。有关详细信息，请参见《Polyflor技术信息手册》。
- 
  - Polysafe Verona PUR非常适用于可能发生污染物溢出的区域，因此，防滑性成为重要考虑因素。典型地区包括流通区和走廊，用餐区和咖啡馆，教室，医院病房，诊所，洗衣房和水闸房，疗养院，洗手间，卫生间，酒吧服务室，食品准备区，厨房，餐厅和机构应用。对于持续潮湿的区域，请参阅我们的Polysafe Hydro，Hydro Evolve或Ultima系列。
  - 在严格遵守HSE准则的前提下，可确保整个Polysafe产品在整个使用寿命内的防滑性。与对于所有Polysafe产品，Polysafe Verona PUR不应上光。
- 
  - Polysafe安全地板系列可与最常用的基于醇的洗手液兼容，并且适用于在地板上进行蒸汽清洁定期的基础。为了澄清和提供有关处理和安装，粘合剂，维护，应用，耐化学药品性和产品保修，请致电+44 (0) 161 767 1912咨询Polyflor客户技术服务，或发送电子邮件至tech@polyflor.com。
  - 在发布之日，所提供的数据正确无误。但是，Polyflor Ltd.保留进行不会对性能造成不利影响的更改的权利或质量。



UK Sales Direct: +44 (0)161 767 1122 | Export Sales Direct: +44 (0)161 767 1913  
 Sample Requests: +44 (0)161 767 2551 | email: info@polyflor.com | www.polyflor.com

